



# Globatex Color



<b>OMSCHRIJVING</b>	Volledig oplosmiddel- en weekmakervrije muurverf voor binnen
<b>BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zeer goed dekkend</li> <li>• Spanningsarm</li> <li>• Goed afwasbaar</li> <li>• Goed verspuitbaar</li> <li>• Spat- en aanzetvrij</li> <li>• Zeer milde geur</li> <li>• Lange opentijd</li> <li>• Oplosmiddelvrij</li> </ul>
<b>TOEPASSINGEN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uitstekend geschikt voor renovatie en nieuwbouw</li> <li>• Geschikt voor de afwerking van plafond, metsel- en pleisterwerk, beton, gasbeton en gipselementen</li> </ul>

<b>PRODUCTINFORMATIE</b>	
<b>Bindmiddel</b>	Vinylcopolymeer dispersie
<b>Dichtheid</b>	1,40 kg per ltr
<b>Theoretisch rendement</b>	6 - 8 m <sup>2</sup> per ltr afhankelijk van verwerking, ruwheid en porositeit van de ondergrond
<b>Glansgraad</b>	Mat
<b>Houdbaarheid</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ca. 12 maanden in onaangebroken verpakking</li> <li>• Koel, droog en vorstvrij bewaren</li> </ul>
<b>Schrobbvastheid</b>	Klasse 2 volgens DIN13300

<b>VERWERKINGSGEGEVENS</b>	
<b>Verwerking</b>	Kwast, borstel, roller, luchtspuit of airless tot maximaal 40°C (airless pistool druk spuitdruk 160 - 220 bar, spuitnozzle 0,017 - 0,019 inch) Vooraf het spuitbeeld beoordelen
<b>Droging bij 20°C</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Na ca. 1 uur stofdroog</li> <li>• Na ca. 6 uur overschilderbaar</li> </ul>
<b>Verwerkingscondities</b>	Optimaal > 10°C en r.v. < 75%
<b>Verdunning</b>	Bij voorkeur onverdund verwerken. Indien gewenst verdunnen met Aquatura TF of water
<b>Reiniging gereedschap</b>	Direct schoonmaken met lauw water

<b>LEVERING</b>	
<b>Verpakking</b>	0,25 ltr, 1ltr, 2,5 ltr , 5 ltr en 10 ltr
<b>Kleur</b>	Wit en alle kleuren volgens het Color Matching System
<b>Basis</b>	Wit/basis 1, 3 en 7

<b>SYSTEMEN</b>	
<b>Voorbehandeling</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ondergrond moet vast, schoon en droog zijn</li> <li>• Verontreinigingen, verpoedering en onregelmatigheden verwijderen. Waar nodig de ondergrond herstellen</li> <li>• Ondergrond moet schoon, droog en stofvrij zijn, eventueel ontvetten met Globaclean</li> <li>• Sterk zuigende, poederende ondergronden en reparaties dienen gefixeerd te worden met Aquafix</li> <li>• Onbehandelde ondergronden voorbehandelen met Wall Sealer ED</li> </ul>

<b>Afwerking</b>	Afhankelijk van de ondergrond, afwerken met 1 of 2 lagen Globatex Color
------------------	---

