



SPU Gloss



OMSCHRIJVING	Hoogglanzende, luchtdrogende, krasvaste urethaan aflak voor binnen* en buiten
BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN	<ul style="list-style-type: none"> • Uitstekende vloeiing • Kras-, stoot-, en slijtvast • Hoge dekkracht • Goed vullend • Bestendig tegen de meeste reinigingsmiddelen
TOEPASSINGEN	Uitstekend geschikt voor bescherming en verfraaiing van kozijnen, deuren, timmerwerk, multiplex, plaatwerk, boeiboorden, luifels, etc.

PRODUCTINFORMATIE	
Bindmiddel	Alkydhars
Dichtheid	1,20 kg per ltr
Gewicht vaste stof	77%
Theoretisch rendement	12 - 14 m ² per ltr
Glansgraad	Gloss: 90 GU
Houdbaarheid	• Koel, droog en vorstvrij bewaren, ca. 12 maanden in onaangebroken verpakking

VERWERKINGSGEGEVENS	
Verwerking	Kwast en roller
Droging bij 20°C	<ul style="list-style-type: none"> • Na ca. 2 uur stofdroog • Na ca. 6 uur kleefvrij • Na ca. 24 uur overschilderbaar Droogtijden zijn bepaald bij 75 µm laagdikte, bij dikkere lagen kunnen deze afwijken en is het mogelijk dat de overschilderbaarheids tijd toeneemt tot meer dan 24 uur
Verwerkingscondities	Optimaal > 10° en r.v. < 75%
Verdunning	Gebruiksklaar, eventueel verdunnen met terpentijn. Goed roeren voor gebruik

LEVERING	
Verpakking	0,5 ltr, 1 ltr en 2,5 ltr
Kleur	Wit en alle kleuren volgens het Color Matching System
Basis	Wit/basis 1, 3 en 7

**Niet voor professionele toepassing. Bij gebruik van lichte kleuren binnen, kan vergeling optreden*

SYSTEMEN	
Voorbehandeling	<ul style="list-style-type: none"> - Ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn - Ontvetten met Globaclean - Niet intacte verflagen verwijderen - Gladde ondergronden opschuren - Waar nodig (schraal) plamuren - Moeilijk hechtende ondergronden voorbehandelen met Multiprimer Plus - Staalwerk ontroesten en gronden met Uniprimer
Systemen	<ul style="list-style-type: none"> • Hout, industrieel behandeld volgens concept I of II <ul style="list-style-type: none"> - Reinigen en schuren - Voorgronden met Basecoat - Aflakken met SPU Gloss - Tussen de lagen goed matteren • Bestaande intacte verflagen (alkydhars) <ul style="list-style-type: none"> - Grondig reinigen en zorgvuldig schuren - Voor- en/of aflakken met SPU Gloss of - Grondig reinigen en zorgvuldig schuren - Overgronden met Basecoat - Voor- en/of aflakken met SPU Gloss - Tussen de lagen goed matteren • Kaal gemaakt hout <ul style="list-style-type: none"> - Eventueel verweerd hout tot op het gezonde hout verwijderen door middel van mechanisch schuren. - Bij- en overgronden met Basecoat - Voor- en/of aflakken SPU Gloss - Tussen de lagen goed matteren

