



Finish Gloss



| | |
|------------------------------------|---|
| OMSCHRIJVING | Hoogglanzende, lucht drogende aflat voor buiten op basis van alkydhars |
| BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN | <ul style="list-style-type: none"> • Duurzaam verfsysteem • Perfecte vloeïng • Hoge dekkraft • Goed vullend • Uitstekende hechting • Bestendig tegen reinigen onder hoge druk en de meeste reinigingsmiddelen |
| TOEPASSINGEN | Bescherming en verfraaiing van geveltimmerwerk, multiplex, boeiboorden, luifels, staalconstructies, etc. indien deze op de juiste wijze zijn voorbehandeld |

| PRODUCTINFORMATIE | |
|------------------------------|--|
| Bindmiddel | Alkydhars |
| Dichtheid | 1,15 – 1,25 kg per ltr |
| Gewicht vaste stof | 76% |
| Theoretisch rendement | 12 - 14 m ² per ltr |
| Glansgraad | Hoogglans: 90 GU |
| Houdbaarheid | Koel, droog en vorstvrij bewaren, ca. 12 maanden in onaangebroken verpakking |

| VERWERKINGSGEGEVENS | |
|-----------------------------|---|
| Verwerking | Kwast of roller |
| Droging bij 20°C | <ul style="list-style-type: none"> • Na ca. 2 uur stofdroog • Na ca. 4 uur kleefvrij • Na ca. 24 uur overschilderbaar Droogtijden zijn bepaald bij 75 µm laagdikte, bij dikkere lagen kunnen deze afwijken en is het mogelijk dat de overschilderbaarheids tijd toeneemt tot meer dan 24 uur |
| Verwerkingscondities | Optimaal > 10°C en r.v. < 75% |
| Verdunning | Gebruiksklaar, eventueel verdunnen met terpentijn. Goed roeren voor gebruik |

| LEVERING | |
|-------------------|---|
| Verpakking | 1 ltr en 2,5 ltr |
| Kleur | Wit en alle kleuren volgens het Color Matching System |
| Basis | Wit/basis 1, 3 en 7 |

| SYSTEMEN | |
|------------------------|--|
| Voorbehandeling | <ul style="list-style-type: none"> - Ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn - Ontvetten met Globaclean - Niet intacte verflagen verwijderen - Gladde ondergronden opschuren - Waar nodig (schraal) plamuren |
| Systemen | <ul style="list-style-type: none"> • Hout, industrieel behandeld volgens concept I of II <ul style="list-style-type: none"> - Reinigen en schuren - Voorgonden met Basecoat - Aflakken met Finish Gloss - Tussen de lagen goed matteren • Bestaande intacte verflagen (alkydhars) <ul style="list-style-type: none"> - Grondig reinigen en zorgvuldig schuren - Voor- en/of aflakken met Finish Gloss of - Grondig reinigen en zorgvuldig schuren - Overgronden met Basecoat - Voor- en/of aflakken met Finish Gloss - Tussen de lagen goed matteren • Kaal gemaakt hout <ul style="list-style-type: none"> - Eventueel verweerd hout tot op het gezonde hout verwijderen door middel van mechanisch schuren. - Bij- en overgronden met Basecoat - Voor- en/of aflakken Finish Gloss - Tussen de lagen goed matteren |

