



Industrielak Hoogglans



OMSCHRIJVING	Een lucht drogende, krasvaste en hoogglanzende urethaan aflak voor buiten.
BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN	<ul style="list-style-type: none"> • Snelle droging • Kras-, stoot- en slijtvast • Hoge dekkraft • Uitstekende vloei • Goede buitenduurzaamheid
TOEPASSINGEN	Uitstekend geschikt voor het aflakken van geveltimmerwerk, kozijnen, deuren, multiplex, boeiboorden, luifels, staal etc.

PRODUCTINFORMATIE	
Bindmiddel	Gemodificeerde polyurethaan-alkydhars
Dichtheid	ca. 1,2 kg/dm ³
Gewicht vaste stof	70 - 75%
Theoretisch rendement	14 - 16 m ² /ltr bij 70 µm natte laagdikte
Glansgraad	Hoogglans
Houdbaarheid	• Koel, droog en vorstvrij ca. 12 maanden in onaangebroken verpakking

VERWERKINGSGEGEVENS	
Verwerking	<ul style="list-style-type: none"> • Kwast, roller, • Kwast en roller alleen eerste laag max. 5% verdunnen
Droging bij 20°C / 75 µm nat	<ul style="list-style-type: none"> • Stofdroog : na ca. 1 uur • Kleefvrij : na ca. 2,5 uur • Overschilderbaar : na 16 uur* <p>* bij hogere laagdikten kan de droogtijd afwijken</p>
Verwerkingscondities	Temperatuur tijdens verwerking en droging minimaal 5°C en R.V. maximaal 85%. Ondergrondtemperatuur min. 3°C boven het dauwpunt
Verdunning	Gebruiksklaar, eventueel verdunnen met terpentijn. Goed roeren voor gebruik.

LEVERING	
Verpakking	0,5 ltr en 1 ltr
Kleur	Wit en alle kleuren volgens het CMS-systeem
Basis	Wit/Basis 1, 3 en 7
CMS systeem	Alleen aan te kleuren met het Global 24 canister CMS systeem (Alkyd pasta)

SYSTEMEN	
Voorbehandeling	<ul style="list-style-type: none"> • Ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn • Ontvetten met GLOBACLEAN • Niet intacte verflagen verwijderen • Gladde ondergronden opschuren • Waar nodig (schraal) plamuren
Systemen	<ul style="list-style-type: none"> • Hout, industrieel behandeld volgens concept I of II <ul style="list-style-type: none"> - Reinigen en schuren - Voor- en/of aflakken met INDUSTRIELAK HOOGGLANS - Tussen de lagen goed matteren • Bestaande intacte verflagen (alkydhars) <ul style="list-style-type: none"> - Grondig reinigen en zorgvuldig schuren - Voor- en aflakken met INDUSTRIELAK HOOGGLANS of - Grondig reinigen en zorgvuldig schuren - Overgronden met QUICKPRIMER - Voor- en aflakken met INDUSTRIELAK HOOGGLANS - Tussen de lagen goed matteren • Kaal gemaakt hout <ul style="list-style-type: none"> - Eventueel verweerd hout tot op het gezonde hout verwijderen door middel van mechanisch schuren. - Bij- en overgronden met QUICKPRIMER - Voor- en aflakken met INDUSTRIELAK HOOGGLANS - Tussen de lagen goed matteren

