



# PU Top Matt



<b>OMSCHRIJVING</b>	Oplosmiddelarme, huidvet resistente aflak voor binnen en buiten op basis van een geëmulgeerde polyurethaan-alkyd emulsie
<b>BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gemakkelijk verwerkbaar</li> <li>• Huidvet resistent</li> <li>• Zeer goede droging</li> <li>• Uitstekende vloei</li> <li>• Excellente dekking</li> <li>• Reukarm</li> <li>• Milieu ontlastend</li> <li>• Waterverduunbaar</li> <li>• Goede buitenduurzaamheid</li> <li>• Elastisch</li> <li>• Goed reinigbaar</li> </ul>
<b>TOEPASSINGEN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Als zeer duurzame gepigmenteerde aflak voor binnen en buiten</li> <li>• Te gebruiken op diverse ondergronden zoals hout, MDF, metaal en kunststof indien deze op de juiste wijze zijn voorbehandeld</li> </ul>

PRODUCTINFORMATIE	
<b>Bindmiddel</b>	Polyurethaan-alkyd emulsie
<b>Dichtheid</b>	1,24 kg per ltr
<b>Gewicht vaste stof</b>	56%
<b>Theoretisch rendement</b>	Ca. 12 m <sup>2</sup> per ltr bij 75 µm natte laagdikte
<b>Glansgraad</b>	Matt: ± 5 GU, afhankelijk van ondergrond en laagdikte
<b>Elasticiteit</b>	8 mm (Erichsen volgens ISO1520)
<b>Houdbaarheid</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ca. 12 maanden in onaangebroken verpakking</li> <li>• Koel, droog en vorstvrij bewaren</li> </ul>

VERWERKINGSGEGEVENS	
<b>Verwerking</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Voor gebruik goed oproeren</li> <li>• Vol opzetten met een langharige (acryl-)kwast, glattfilt- of gevlokte roller</li> </ul>
<b>Droging bij 20°C en 50% r.v.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Na ca. 60 minuten stofdroog (afhankelijk van relatieve vochtigheid)</li> <li>• Na ca. 3 uur kleefvrij</li> <li>• Na ca. 18 uur overschilderbaar (minimaal overnacht laten drogen)</li> <li>• Bij een lagere temperatuur en/of een hogere luchtvochtigheid kunnen afwijkingen optreden in de droogtijd</li> </ul>
<b>Verwerkingscondities</b>	Optimaal > 10°C en r.v. < 80%
<b>Verdunning</b>	Bij voorkeur onverdund verwerken. Indien gewenst verdunnen met Aquatura TF of water
<b>Reiniging materialen</b>	Direct schoonmaken met lauw water

LEVERING	
<b>Verpakking</b>	0,5 ltr, 1 ltr en 2,5 ltr
<b>Kleur</b>	Wit en alle kleuren volgens het Color Matching System
<b>Basis</b>	1, 3 en 7

SYSTEMEN	
<b>Voorbehandeling</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn</li> <li>- Ontvetten met Globaclean</li> <li>- Niet intacte verflagen verwijderen</li> <li>- Gladde ondergronden opschuren</li> <li>- Waar nodig (schraal) plamuren</li> <li>- Moeilijk hechtende ondergronden voorbehandelen met Multiprimer Plus</li> </ul>
<b>Systemen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Hout, industrieel behandeld volgens concept I of II</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Reinigen en schuren</li> <li>- Voorgronden met Baseprimer X-tra</li> <li>- Aflakken met PU Top Matt</li> <li>- Tussen de lagen goed matteren</li> </ul> </li> <li>• <b>Bestaande intacte verflagen (alkydhars)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Grondig reinigen en zorgvuldig schuren</li> <li>- Voor- en/of aflakken met PU Top Matt</li> <li>of</li> <li>- Grondig reinigen en zorgvuldig schuren</li> <li>- Overgronden met Baseprimer X-tra</li> <li>- Voor- en/of aflakken met PU Top Matt</li> <li>- Tussen de lagen goed matteren</li> </ul> </li> <li>• <b>Kaal gemaakt hout</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Eventueel verweerd hout tot op het gezonde hout verwijderen door middel van mechanisch schuren.</li> <li>- Bij- en overgronden met Baseprimer X-tra</li> <li>- Voor- en/of aflakken PU Top Matt</li> <li>- Tussen de lagen goed matteren</li> </ul> </li> </ul>

